

Açıklama

Baca, doğal incinin göz alıcı parlaklığını yeniden yaratan, olağanüstü metalik vurgulara sahip, inci gibi ve pürüzsüz bir görünüm oluşturan ilham verici bir dekoratif boyadır.

Önerildiği Alan

Sıva, kabartmalı duvar kaplama, alçı panel, beton, çimento sıva, tuğla ve blok işleri için iç mekân uygulamaları. Baca sadece dış koşullarda, üst katı dış kaplama gibi şeffaf bir sızdırmaz katla kaplandığı zaman uygulanabilir (ör: Colortek Oxibond 4001, 4005 vb.).

Temel Özellikler

- Saten Metalik görünüm
- Kokusuz
- Çok düşük VOC miktarı
- 6 etkileyici ana renk

Fiziksel Özellikler

Solvent Tipi	Su bazlı
Görünüm	Saten Metalik görünüm
Yayılma Oranı	Yaklaşık 12-14 m2/kg/kat - 3 kat gerekir
Ortalama Kuruma Süresi	ASTM D 1640 Standartları'na göre 15 dakika ila 1 saat
İkinci Kat Uygulama	2 - 4 saat sonra, gerektiği kadar kat uygulayın
Parlama Noktası	Uygulanabilir Değil
Kuru Film Kalınlığı	Uygulama yöntemine bağlı olarak 15 ila 25 mikron
İnceltici	İnceltici gerekmez
Tutunma	Mükemmel tutunma için, ASTM 3359-B Standartları'na göre 4B olarak sınıflandırılmıştır
Parlaklık	(20/60/85) = 5.97/ 11.1/4.27
Yoğunluk	1.15 g/cm ³
Katı Maddeler	%30
Akmazlık	ASTM D2196 Standartları uyarınca 6.000 - 10.000 cP (Mil 4/Hız 5)
VOC	Çok düşük VOC içeriği - En fazla 30 g/L olan AB 2010 düzenlemeleri ile uyumlu.
Baz Boyalar	500 Jüpiter, 506 Hermes, 507 Poseidon, 508 Afrodite, 509 Artemis, 510 Pallas.

Yüzeyi Hazırlama

Tüm yüzeyler kurlenmiş, temiz, kuru ve kir, toz, pas, leke, yağ, küf, gres yağı, yağ, balmumu, çiçeklenme, bağ kırıcılar ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm dağınık, soyulan veya kireçli boyayı zımparalayarak, kazıyarak ya da diğer uygun yöntemlerle çıkarın. Tüm çatlakları, delikleri ve diğer yüzey kusurlarını uygun bir yama malzemesi ile onarın. Daha sonra tamir görmüş yüzeyler zımparalanmalı, güzelce tozu alınmalı ve uygun bir Colortek primer ile astarlanmalıdır.

Yeni alçı veya taş yüzeyler, ilk kat uygulamadan önce (28 gün) kür yapılmalıdır. Kür yapılmış sıva sert, hafif parlaklıkta ve maksimum pH'ı 10 olmalıdır. Yumuşak, gözenekli veya toz halindeki bir sıva yanlış şekilde kür yapıldığına işaret eder. Herhangi bir çıkıntıyı bıçakla çıkartın ve yama malzemesini uygulamadan önce ve sonra alçıyı astarlayın. Çok pürüzsüz bir yüzeye sahip dökme veya ön dökümlü beton, tüm kalıp ayırma maddeleri ve kür bileşenleri çıkarıldıktan sonra kazınmalı veya aşındırılmalıdır. Toz veya dağınık parçacıkları temizleyin.

DİKKAT: Eski binaların yüzeylerini kazımak veya zımparalamak kurşun veya asbest içeren tozu ortaya çıkarabilir. **KURŞUN VEYA ASBESTE MARUZ KALMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR.** Yüzey hazırlığı sırasında her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın ve tüm yüzeyleri suyla yıkayarak kalıntıları temizleyin.

Astar Sistemleri

YÜZEY TİPİ	ÖNERİLEN COLORTEK ASTARI
Alçıpan	Colortek Primer
Gözenekli Taş Yüzey	Colortek Sealer, Colortek Primer
Gözeneksiz Taş Yüzey	Colortek Primer veya Colortek Undercoat
Ahşap	Colortek Undercoat veya Colortek Wood Primer
Metal	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

Kullanım Koşulları

5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya yağmurlu havada uygulamayın.

Uygulama Yöntemi

- Uygun şekilde astarlanmış ve temizlenmiş yüzeye 2 kat CoAcryl uygulayın
- Ürünü iyice karıştırın ve bir rulo kullanarak üç kat uygulayın.
- Son kat kurumadan önce, istenen estetik görünüme ulaşmak için bir mala veya ıspatula kullanarak sürekli olarak dairesel bir hareketle hafif bir basınç uygulayın.

Paket Boyutu

- 1 ABD Kuartı - 0,85 kg
- 1 ABD Galonu - 3,4 kg

Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 ay.

Depolama ve Taşıma

Dökülmemesine dikkat edilmelidir. Kuru bir ortamda saklayın. Donmadan koruyun. Aşırı sıcaklıklar boyanın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Örneğin: donma ve çözülme boyanın jelleşmesine, yüksek ısı katılaşmasına neden olabilir.

Güvenlik

İyi havalandırılmış ortamda kullanın. Boya veya zımparalama tozu solumayın. Cilt temasından kaçının; ciltte döküntü görülürse derhal uygun bir temizleyici, sabun ve suyla temizlenmelidir. Gözle teması halinde derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Nefes almada zorluk çekiyorsanız, temiz hava almak için ortamı terk edin. Rahatsızlık devam ediyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Temizlik

Temizlemeden önce, artan ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın Ekipmanı kullandıktan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin ve iyice durulayın. Ürünü kanalizasyona veya su kanallarına boşaltmayın.

Teknik Destek

Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz aracılığıyla veya COLORTEK PAINTS® yetkili distribütörünüz aracılığıyla edinilebilir. Size en yakın bayi için, bize info@colortek.eu adresinden e-posta gönderin veya www.colortek.eu web sitemize göz atın.

Yasal Sorumluluk

Ürün partileri, ISO 9001:2008, Sertifika CH12/1128'e uygun olarak sıkı kalite kontrol denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Burada verilen bilgilere dayanarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.