

Açıklama

Aberdyn, odalarınıza derinlik ve tarz katarak modern ve şık mekânlara dönüştüren, metalik görünümlü mermer parçacıklarının lüks ışıltısıyla dokuyu bir arada sunan zarif ve sofistike bir son kat boyasıdır.

Kullanım Alanları:

İç mekânlarda alçı sıva, kabartmalı duvar kaplamaları, alçıpan, beton, çimento sıva, tuğla ve briket üzerine uygulanabilir.

Aberdyn'in dış mekân koşullarında uygulanabilmesi için, dış kaplama (örn: Colortek Oxibond 4001, 4005 vb.) gibi şeffaf bir sızdırmaz kaplamayla son kat uygulaması yapılması gerekmektedir. **Temel Özellikler** Ş Saten Metalik görünüm

Ş Kokusuz

Ş Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşik) içeriği

Fiziksel Özellikleri

Solvent Tipi	Su bazlı
Görünüm	Saten Metalik
Yayıma Oranı	Yaklaşık 12-14 m ² /kg/kat - 2 kat gerekli
Ortalama Kuruma Süresi	ASTM D 1640'a göre 1 - 2 saat
Katlar Arası Bekleme	ASTM D 1640'a göre 5 - 6 saat
Parlama Noktası	Yoktur
Kuru Film Kalınlığı	Uygulamaya bağlı olarak kat başına 10 - 30 mikron
İnceltme	İnceltme gerektirmez
Yapışkanlık	ASTM D4541'e göre 1,7 N / mm ²
Yoğunluk	1.19 g/cm ³
VOC	Çok düşük VOC içeriği - AB 2010 yönetmeliğinde öngörülen azami 30 g/L'ye uygun.
Baz Boyalar	Zilar 420/00, Kulta 430/00 Altın ve Kobrea 440/00
Katkı maddeleri	Colortek Deco Additives 1.2.3, 4.5.6.7.8.9.10

Yüzeyi Hazırlama

Tüm yüzeyler kürlenmeli, temiz, kuru ve kir, toz, pas, leke, yağ, küf, gres yağı, yağ, balmumu, çiçeklenme, bağ kırıcılar ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm dağınık, soyulan veya kireçli boyayı zımparalayarak, kazıyarak ya da diğer uygun yöntemlerle çıkarın. Tüm çatlakları, delikleri ve diğer yüzey kusurlarını uygun bir yama malzemesi ile onarın. Ardından, tamir görmüş yüzeyler zımparalanmalı, güzelce tozu alınmalı ve uygun bir Colortek primer ile astarlanmalıdır.

Yeni alçı veya taş yüzeyler, ilk kat uygulamadan önce (28 gün) kür yapılmalıdır. Kür yapılmış sıva sert, hafif parlaklıkta ve maksimum pH'ı 10 olmalıdır. Yumuşak, gözenekli veya toz halindeki bir sıva yanlış şekilde kür yapıldığına işaret eder. Herhangi bir çıkıntıyı bıçakla çıkartın ve yama malzemesini uygulamadan önce ve sonra alçıyı astarlayın. Çok pürüzsüz bir yüzeye sahip dökme veya ön dökümlü beton, tüm kalıp ayırma maddeleri ve kür bileşenleri çıkarıldıktan sonra kazınmalı veya aşındırılmalıdır. Toz veya dağınık parçacıkları temizleyin.

DİKKAT: Eski binaların yüzeylerini kazımak veya zımparalamak kurşun veya asbest içeren toza sebebiyet verebilir. **KURŞUN VEYA ASBESTE MARUZ KALMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR.** Yüzey hazırlığı sırasında her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın ve tüm yüzeyleri suyla yıkayarak kalıntıları temizleyin.

Astar Sistemleri

YÜZEY TİPİ	ÖNERİLEN COLORTEK ASTARI
Alçıpan	Colortek Primer
Gözenekli Taş Yüzey	Colortek Sealer, Colortek Primer
Gözeneksiz Taş Yüzey	Colortek Primer veya Colortek Undercoat
Ahşap	Colortek Undercoat veya Colortek Wood Primer
Metal	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

Kullanım Koşulları

5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya yağmurlu havada uygulamayın.

Uygulama Yöntemi

- Uygun şekilde astarlanmış ve temizlenmiş yüzeye 2 kat Colortek C1A R10 veya Colortek Bazalt uygulayın.
- Colortek® dekoratif katkılarından birini 1 kuarta 1 Galon oranında gerekli Aberdyn bazı ile karıştırın.
- Tam bir dağılım elde edinceye kadar bir küçük kürek veya yavaş hızlı bir karıştırıcı kullanarak karıştırın.
- Fırça ile çapraz çizgili vuruşlar yaparak Aberdyn uygulayın
- Yüzeyi 10-15 dakika sonra bir Paslanmaz Çelik Mala ile pürüzsüzleştirerek görünümü elde edin.
- 24 saat sonra aynı işlemi tekrarlayın.

Paket Boyutu

- 1 ABD Galonu - 2,5 kg
- 1 Kuart - 1 kg

Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 ay.

Depolama ve Taşıma

Dökülmemesine dikkat edilmelidir. Kuru bir ortamda saklayın. Donmadan koruyun. Aşırı sıcaklıklar boyanın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Örneğin: donma ve çözülme boyanın jelleşmesine, yüksek ısı katılaşmasına neden olabilir.

Güvenlik

İyi havalandırılmış ortamda kullanın. Boya veya zımparalama tozu solumayın. Cilt temasından kaçının; ciltte döküntü görülürse derhal uygun bir temizleyici, sabun ve suyla temizlenmelidir. Gözle teması halinde derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Nefes almada zorluk çekiyorsanız, temiz hava almak için ortamı terk edin. Rahatsızlık devam ediyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Temizlik

Temizlemeden önce, artan ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın Ekipmanı kullandıktan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin ve iyice durulayın. Ürünü kanalizasyona veya su kanallarına boşaltmayın.

Teknik Destek

Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz aracılığıyla veya COLORTEK PAINTS® yetkili distribütörünüz aracılığıyla edinilebilir. Size en yakın bayi için, bize info@colortek.eu adresinden e-posta gönderin veya www.colortek.eu web sitemize göz atın.

Yasal Sorumluluk

Ürün partileri, ISO 9001:2008, Sertifika CH12/1128'e uygun olarak sıkı kalite kontrol denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Burada verilen bilgilere dayanarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.