

Açıklama

Terre De Lune, orta kalınlıktaki dokular için uygun şekilde gerçekçi ve karmaşık dekoratif tasarımlar oluşturabilecek yüksek dayanımlı bir dolgu macunudur.

Önerildiği Alan

Farklı uygulama araçları ve son kat boyalar ile birlikte klasik veya modern iç dekorasyon tasarımlarını üretme

Temel Özellikler

- 3 mm kalınlığa kadar uygulanabilir
- Kullanıma hazır
- Düşük emilim
- Boya tüketimini azaltır
- Reçine bakımından zengin
- Yanmaz

Kaplama malzemeleri

- Çimento sıva
- Boyalı veya boyasız yüzeyler
- Yeni veya yenilenmiş yüzeyler
- Alçı levha
- Alçı sıva
- Beton
- Kaba sıva

Uygulama

Herhangi bir astar, duvar kaplamaları, mat veya saten su bazlı, solvent bazlı boyaların yanı sıra Colortek'in dekoratif kaplamalardan herhangi biriyle.

Fiziksel Özellikler

Sınıflandırma NFT 30-608	$G_3E_5S_1V_0W_0A_0C_0$
Kalınlık	3 mm'ye kadar
Yayıma Oranı	Yaklaşık 1 m ² /kg/mm - gerekli kat sayısı, ihtiyaç duyulan kalınlığa bağlıdır
Renk	Beyaz
Çalışma süresi	Sınır yok
İkinci Kat Uygulama	İlk kat kuruduktan sonra (24sa ile 48sa), ortam sıcaklığına bağlı olarak
Akmazlık	23°C'de 250.000 - 290.000 iş mili 96 hız 10
pH	8,5-9,5
Tutma	NFT 30-608 : > 0.5 MPa
Ateşe Tepki	Yanmaz, M0 Sınıfı
Granülometri	< 250µm
VOC	27 g/l
Aşınma	> 10 000 Döngü

Yüzeyi Hazırlama

DTU 59.1 Fransız standardı uyarınca. Tüm yüzeyler kurlenmeli, temiz, kuru ve kir, toz, pas, leke, yağ, küf, gres yağı, yağ, balmumu, çiçeklenme, bağ kırıcılar ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm dağınık, soyulan veya kireçli boyayı zımparalayarak, kazıyarak ya da diğer uygun yöntemlerle çıkarın. Tüm çatlakları, delikleri ve diğer yüzey kusurlarını uygun bir yama malzemesi ile onarın.

Yeni alçı veya taş yüzeyler, ilk kat uygulamadan önce (28 gün) kür yapılmalıdır. Kür yapılmış sıva sert, hafif parlaklıkta ve maksimum pH'ı 10 olmalıdır. Yumuşak, gözenekli veya toz halindeki bir sıva yanlış şekilde kür yapıldığına işaret eder. Herhangi bir çıkıntıyı bıçakla çıkartın ve yama malzemesini uygulamadan önce ve sonra alçıyı astarlayın. Çok pürüzsüz bir yüzeye sahip dökme veya ön dökümlü beton, tüm kalıp ayırma maddeleri ve kür bileşenleri çıkarıldıktan sonra kazınmalı veya aşındırılmalıdır. Toz veya dağınık parçacıkları temizleyin.

DİKKAT: Eski binaların yüzeylerini kazımak veya zımparalamak kurşun veya asbest içeren toza sebebiyet verebilir. **KURŞUN VEYA ASBESTE MARUZ KALMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR.** Yüzey hazırlığı sırasında her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın ve tüm yüzeyleri suyla yıkayarak kalıntıları temizleyin.

Kullanım Koşulları

- Bu ürün 8°C'nin altında ve %65 üzeri nemde kullanılmamalıdır.
- Aşırı ısınmış yüzeylere uygulamayın.
- Nemli yüzeylerde uygulama yapmayın.
- Terre de Lune'u polistirene veya duvar kâğıdına uygulamayın.
- Harici kullanım için değildir.

Uygulama Yöntemi

- Yüzey düzleme aleti veya mala ile uygulayın.

Paket Boyutu

- 25 kg'lık bidon

Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 ay.

Depolama ve Taşıma

Kuru, dondan, sıcaktan ve güneşten uzak bir yerde saklayın.

Güvenlik

Güvenlik etiketi gerekmez MSDS.

Temizlik

Temizlemeden önce, artan ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın. Ekipmanı kullandıktan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin ve iyice durulayın. Ürünü kanalizasyona veya su kanallarına boşaltmayın.

Teknik Destek

Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz aracılığıyla veya COLORTEK PAINTS® yetkili distribütörünüz aracılığıyla edinilebilir. Size en yakın bayi için, bize info@colortek.eu adresinden e-posta gönderin veya www.colortek.eu web sitemize göz atın.

Yasal Sorumluluk

Ürün partileri, ISO 9001:2008, Sertifika CH12/1128'e uygun olarak sıkı kalite kontrol denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Burada verilen bilgilere dayanarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.